



### APPLICATION

Le Produit anti-pourriture pour bois Bolivia s'utilise sur du bois pour séparer le bois de l'humidité et arrêter la formation de pourriture. Pénètre dans le bois et élimine tous les organismes qui causent la pourriture du bois. Le produit anti-pourriture pour bois forme une protection époxy en durcissant. Une solution définitive aux problèmes de pourriture du bois, en combinaison avec le Reboucheur pour bois Bolivia.

### DESCRIPTION

Le Produit anti-pourriture pour bois Bolivia est un produit de traitement du bois à deux composants à base d'époxy.



### PROPRIÉTÉS

Couleur:	incolore
Point d'inflammation :	24 °C
Point d'ébullition:	99°C
Diluable à l'eau:	sans objet
Poids spécifique:	env. 1,9 kg/l
Élasticité:	sans objet
Adhérence après vieillissement:	très bonne
Temps d'utilisation:	2 heures, en fonction de la température
Durcissement:	après 2 à 24 heures, en fonction de la quantité de durcisseur.
Conditionnement:	en flacons dans kit de 500 ML
Conservation en boîte:	minimum 24 mois à température entre 5 et 25° C en emballage d'origine non entamé.

### DONNÉES EN MATIÈRE D'APPLICATION

- Méthode de traitement : appliquer avec une brosse. (utiliser des gants)
- Conditions d'application : min. 5°C et 80 % HR.

### TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE GÉNÉRAL

Le support ne doit pas présenter de graisse ou de couches de peinture non adhérentes. Enlever la pourriture du bois (ainsi qu'une partie du bois sain). Appliquer ensuite le produit anti-pourriture pour bois Bolivia sur le support.



## TRAITEMENT

Mélanger le produit anti-pourriture pour bois Bolivia. Prendre un volume égal de liquide A et B jusqu'à obtenir une couleur homogène. Uniquement mélanger un volume égal au volume pouvant être mis en œuvre en 2 heures.

Appliquer le mélange sur le bois pourri. Appliquer jusqu'à ce que le mélange ne pénètre plus dans le bois. Si le produit anti-pourriture est utilisé en combinaison avec le reboucheur pour bois Bolivia, le produit anti-pourriture n'a pas besoin d'être sec. Si d'autres produits de finition sont utilisés, le séchage complet est indispensable (2 à 4 heures). Le produit anti-pourriture pour bois peut également être utilisé comme fine couche de peinture époxy sur des matériaux non poreux ; le mélange doit alors être laissé de côté pendant 60 minutes.