



APPLICATION

Ce reboucheur bois est spécialement élaboré pour la réparation de défauts dans le bois neuf ou ancien ainsi que pour les constructions en bois atteint par la pourriture. C'est un système de réparation pour de petites et plus grandes interventions de toutes les essences de bois sur base d'une résine époxy à deux composants sans solvants.

DESCRIPTION

Le Bolivia Reboucheur Bois Epoxy 4 heures 2en1 est une pâte de réparation professionnelle pour le bois. Parfait pour garnir des inégalités et des creux à partir d'1 cm. La pâte se laisse facilement et rapidement mélanger et se manipule sans difficultés. Elle reste souple, sans retraits et durable. Approprié pour toutes les réparations de minimum 10 mm des portes, châssis, escaliers, menuiserie (facade) ainsi que pour les panneaux agglomérés, multiplex, menuiserie, e.a. Convient pour les réparations de meubles, remise en place de charnières, serrurerie et autres quincailleries.



CARACTERISTIQUE

Base:	résine époxy sans solvants
Application:	extérieur
Indiqué pour:	bois, aggloméré, triplex, menuiserie.
Épaisseur:	à partir de 10 mm
Teinte	transparent
Densité 20°C:	1,4 kg/dm ³
Temps de séchage:	à 20°C en HR.de 65%, sec après ca. 4 h
Recouvrable :	après 4 heures
TES :	100 % vol
COV :	0 gram par litre
Conservation :	min 24 mois dans son emballage d'origine fermé dans un local hors gel.
Emballage :	cartouche 2 en 1 250 ml

CARACTERISTIQUES

- Temps de mise en œuvre à 20°C est env. 30.
- Un seul produit pour été et hiver.
- Un primer n'est pas nécessaire
- Excellente application
- Se laisse poncer aisément
- Recouvrable par toutes peintures en 4 heures
- Proportion de mélange 1:1
- Insensible à l'humidité
- Durablement souple.

TRAITEMENT

Mélanger soigneusement les composants sur une surface lisse et dure avec une spatule pour obtenir une couleur égale. Ne pas mélanger plus longtemps que nécessaire et ne pas fabriquer plus de reboucheur qu'applicable en 20 minutes. Le temps de mise en œuvre à 20 °C est env. 30 min. Ne pas travailler sous 5°C. Peut-être poncé et repeint après 4 heures à 20 °C.



MODE D'EMPLOI

Mélanger les composants A & B (proportion 1:1) sur une surface lisse et dure. Mélanger le Bolivia Reboucheur Epoxy 4 heures avec une spatule à lisser jusqu'à l'obtention d'une couleur égale. Ne pas mélanger plus longtemps que nécessaire et ne pas fabriquer plus de mélange qu'appliquable en 20 minutes.

En ajoutant quelques gouttes de colorants-pâte Colorex il est possible d'obtenir la teinte désirée du Reboucheur Epoxy. Ajouter une goutte par 70gr de Reboucheur Epoxy. Utiliser idéalement les flacons de 22 ml pour la mise en teinte du Reboucheur Epoxy.

Appliquer préalablement une très fine couche de Bolivia Reboucheur Epoxy 4 heures sur les surfaces de contact (amorçage) afin d'éviter l'enfermement de bulles d'air. Ensuite appliquer généreusement le Reboucheur Epoxy jusqu'à 0,5 à 0,7 mm au-dessus de la surface. Après durcissement le tout peut être poncé et recouvert d'une couche d'apprêt.

PREPARATION RECOMMANDÉE

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et stable. Avec des outils appropriés le bois pourri sera retiré mécaniquement jusqu'à quelques cm dans le bois sain. Afin d'obtenir un bon accrochage il est recommandé de fraiser les surfaces de contact sous un angle de 45 à 75 degrés et pas en angle droit. La transition du bois sain et de la réparation sera toujours faite sous un angle et jamais lisse. Toutes les couches de peinture environnantes de la réparation seront retirées. Si nécessaire des bandes de Perspex peuvent être prévues pour les réparations.

